

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 A61K 9/70, 47/30, 47/10, 47/42, A61N 1/30	A1	(11) 国際公開番号 WO00/30621 (43) 国際公開日 2000年6月2日(02.06.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/06241 (22) 国際出願日 1999年11月10日(10.11.99) (30) 優先権データ 特願平10/335602 1998年11月26日(26.11.98) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 久光製薬株式会社 (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.)[JP/JP] 〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 Saga, (JP) (72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 片貝一哉(KATAGAI, Kazuya)[JP/JP] 安達博敏(ADACHI, Hirotoshi)[JP/JP] 井上和隆(INOUE, Kazutaka)[JP/JP] 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 久光製薬株式会社 筑波研究所内 Ibaraki, (JP) (74) 代理人 田中 清, 外(TANAKA, Kiyoshi et al.) 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号 恵比寿ガーデンテラス式番館709 Tokyo, (JP)		(81) 指定国 AU, CA, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) 添付公開書類 国際調査報告書
(54) Title: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE GEL COMPOSITION FOR IONTOPHORESIS AND APPARATUS THEREFOR (54) 発明の名称 イオントフォーシス用粘着ゲル組成物及びその装置 (57) Abstract A pressure-sensitive adhesive gel composition for iontophoresis which enables a basic drug to be efficiently delivered to a part within the living body. The composition comprises a basic drug, an acidic polymer, a polyfunctional epoxy compound, water, and a polyhydric alcohol and/or gelatin. The weight ratio of the basic drug to the acidic polymer is preferably from 10/1 to 1/10. The basic drug is preferably in a free form. 09-831-879		

(57)要約

塩基性薬物を生体内へ効率的に送達可能とするイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物及びその装置が提供される。このイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物は、塩基性薬物と、酸性高分子と、多官能エポキシ化合物と、水と、多価アルコール及び／又はゼラチンとを含有してなるものであり、塩基性薬物と酸性高分子の重量比は10:1～1:10とするのが好ましい。また、塩基性薬物はフリー体が好ましい。

PCTに基づいて公開される国際出願のパフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AL	アルバニア	EE	エストニア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AU	オーストラリア	FR	フランス	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LS	レソト	SK	スロヴァキア
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BE	ベルギー	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MA	モロッコ	TD	チャード
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MC	モナコ	TG	トーゴ
BJ	ベナン	GN	ギニア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BR	ブラジル	GW	ギニア・ビサウ	MG	マダガスカル	TZ	タンザニア
BY	ベラルーシ	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国	TM	トルクメニスタン
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TR	トルコ
CC	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	TT	トリニダード・トバゴ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	UA	ウクライナ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	UG	ウガンダ
CI	コートジボアール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	US	米国
CM	カメルーン	IN	インド	NE	ニジェール	UZ	ウズベキスタン
CN	中国	IS	アイスランド	NL	オランダ	VN	ヴェトナム
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NO	ノルウェー	YU	ユーゴスラビア
CU	キューバ	JP	日本	NZ	ニュージーランド	ZA	南アフリカ共和国
CY	キプロス	KE	ケニア	PL	ポーランド	ZW	ジンバブエ
CZ	チェコ	KG	キルギスタン	PT	ポルトガル		
DE	ドイツ	KP	北朝鮮	RO	ルーマニア		
DK	デンマーク	KR	韓国				

明 細 書

イオントフォレーシス用粘着ゲル組成物及びその装置

5 技術分野

本発明は、経皮又は経粘膜に適用し電氣的駆動力を利用して体内へ塩基性薬物を送達するイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物及びその装置に関する。

10 背景技術

イオントフォレーシス (I o n t o p h o r e s i s) は電氣的駆動力を用いた経皮及び経粘膜の吸収促進システムで、その原理は主に通電により陽極及び陰極間に生じた電界中を正にチャージした分子が陽極から出て陰極へ、負にチャージした分子が陰極から出て陽極へ移動する力
15 に基づいて薬物分子の皮膚バリアー透過を促進するものである〔ジャーナル・オブ・コントロールド・リリース (J o u r n a l o f C o n t r o l l e d R e l e a s e) 18巻、1992年、213～220頁；アドバンスド・ドラッグ・デリバリー・レビュー (A d v a n c e d D r u g D e l i v e r y R e v i e w) 9巻、1992
20 年、119頁；ファルマシューティカル・リサーチ (P h a r m a c e u t i c a l R e s e a r c h) 3巻、1986年、318～326頁参照〕。

従来、経皮治療システム (T T S) に用いられる粘着性組成物としては、天然ゴム系、合成ゴム系、アクリル系、シリコーン系などの親油性
25 基剤を含有するものが多く知られている。また、親水性粘着剤としては、ポリアクリル酸ナトリウムやカルボキシルビニルポリマーなどの親水性

基剤を含有するパップ剤が知られている。さらに、粘着力を上げるためにメトキシエチレン無水マレイン酸共重合体を多官能エポキシ化合物で架橋した粘着組成物が特開昭56-154421号公報又は特開昭59-204117号公報に開示されている。塩基性薬物を含有する外用貼付剤としては、水溶性高分子、水及び保水剤を必須成分とする基剤にリドカイン又はその塩を含有する粘着ゲルが特開平4-305523号公報に開示されている。

一方、イオントフォーシスによる薬物の投与に用いられる基剤としては、水溶性の基剤であることが必須であり、特開昭58-10050号公報あるいは特開昭63-92360号公報に開示されているように、従来、カラヤガム系の基剤やポリビニルアルコール系の基剤などが知られている。これらの基剤はゲルの粘着力が低く使用上のコンプライアンスの問題がある。また、金属で架橋させた水溶性ポリマーを基剤とした粘着組成物は通電時にゲルの凝集力が低下して粘着力が落ちるため、それを改善するものとして、無水マレイン酸共重合体又はマレイン酸共重合体、多官能エポキシ化合物及び多価アルコールを含有する粘着組成物が特開昭63-92683号公報に、アクリル酸とアクリルアミドの共重合体からなる基剤が特開平5-97662号公報に開示されている。しかしこれらの基剤組成ではイオントフォーシスにおいて必要な電解質の添加により、ゲルの凝集力の低下による物理化学的性質及び経時安定性の変化や粘着力の低下などの新たな問題が生まれる。特に、塩基性薬物や塩などの配合においてその傾向は強くなる。

また、イオントフォーシス用の基剤としてインピーダンスが小さくかつ塩析や分極を改善した粘着ゲル組成が特開平9-286891号公報に開示されている。このイオントフォーシス用の基剤組成では、例えば塩化ナトリウムのような塩の配合においても適度な粘着性と低い電

気抵抗性を維持できるが、酸性薬物や塩基性薬物などのゲルのpH変化を引き起こす成分の添加においてはその物理化学的性質、粘着力及び経時安定性は十分とはいえない。

しかしながら、前記従来の親油性粘着組成物については有機溶剤を必要とし、製造時に多くの熱量を必要とし、また、エマルジョン型のアクリル系粘着剤に見られるように界面活性剤を必要とするという問題があった。また、このような親油性の粘着組成物は皮膚刺激性が比較的大きく、製造時における作業環境にも問題があった。さらに、このような親油性粘着剤を用いたパップ剤については未だ十分な粘着力が得られていない。

また、特開昭56-154421号公報や特開昭59-204117号公報に開示されている従来の親水性粘着組成物には、展膏時の粘度が低いために厚みのコントロールが困難であるという問題があった。さらに、これらの基剤では塩などの電解質の添加によりゲルの物理化学的性質が大きく変化する。また、特開平4-305523号公報では塩基性薬物としてリドカインを含有する金属架橋型の粘着組成物が開示されている。しかし、金属で架橋させた水溶性ポリマーを基剤とした粘着組成物は、イオントフォーシスにおいては通電時にゲルの凝集力が低下して粘着力が落ちることに加えて、特に、陽極からのイオントフォーシスでは皮膚への金属イオンの移行による安全性に問題がある。

一方、上記特開昭58-10050号公報や特開昭63-92360号公報に開示されているイオントフォーシス用の従来のカラヤガム系の基剤やポリビニルアルコール系の基剤は、電解質によるゲル化への影響も少なく、通電を行う上での導電性は確保できる。しかし、これらの基剤は粘着力が低く使用上のコンプライアンスが悪く、さらに経時安定性に劣るという問題があった。

また、特開昭 6 3 - 9 2 6 8 3 号公報に開示されている従来の親水性粘着組成物には、展膏時の粘度が低いため展膏を可能とするようにベースポリマーの量を増やし、かかるベースポリマーを溶解させるためにアルカリで中和しなければならないという問題があった。そのため、これら従来の親水性粘着組成物においては薬物の拡散抵抗の増加又は輸率の低下が引き起こされ、実質的に薬物の透過性が減少してしまうという問題があった。

さらに、特開平 5 - 9 7 6 6 2 号公報に開示されているアクリル酸とアクリルアミドの共重合体からなる基剤及び特開平 9 - 2 8 6 8 9 1 号公報に開示されているメトキシ無水マレイン酸共重合体又はメトキシマレイン酸共重合体及びN-ビニルアセトアミド架橋体からなる粘着組成物では、中性の電解質又は成分を添加した場合には粘着力などの特性は損なわれないが、塩基性薬物などの様にゲルの pH 上昇を引き起こす成分を添加する薬物の溶解性が減少することで吸収性が低下する。また、ゲルの pH 変化を抑制するために塩酸などの酸性の pH 調節剤を添加すると、ゲルの成形性や粘着力も低下するという問題があった。

従って本発明の目的は、上述のような問題点を解決し、塩基性薬物を体内へ効率的に送達可能とするイオントフォーシス用粘着ゲル組成物及びその装置を提供することにある。

20

発明の開示

本発明者らは上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねて本発明に至ったものであり、本発明に係るイオントフォーシス用粘着ゲル組成物は、塩基性薬物と、酸性高分子と、多官能エポキシ化合物と、水と、多価アルコール及び／又はゼラチンとを含有してなるものである。ここで、塩基性薬物と酸性高分子の重量比は 1 0 : 1 ~ 1 : 1 0 とするのが好まし

25

い。

また酸性高分子は、ポリアクリル酸、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、メトキシエチレンマレイン酸共重合体、イソブチレン無水マレイン酸共重合体、イソブチレンマレイン酸共重合体、カルボキシビ
5 ニルポリマー及びカルボキシメチルセルロースからなる群から選ばれる
1種又は2種以上の組み合わせからなる。

また、塩基性薬物はフリー体が好ましい。塩基性薬物としては局所麻酔剤が挙げられ、好ましくは局所麻酔剤と血管収縮剤の併用が挙げられる。ここで、局所麻酔剤としてはリドカイン、血管収縮剤としてはエピ
10 ネフリンが用いられる。この場合、リドカインとエピネフリンとの重量比は1000 : 1 ~ 2 : 1とするのが好ましい。また、リドカインの配合量は1重量% ~ 20重量%、エピネフリンの配合量は0.001重量% ~ 0.5重量%とするのが好ましい。さらに、抗酸化剤を含有するのが望ましい。抗酸化剤は、ピロ亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム
15 及び硫酸オキシキノリンからなる群から選ばれる1種又は2種以上の組み合わせからなる。ここで、抗酸化剤の配合量は0.001重量% ~ 1.0重量%とするのが好ましい。

また、本発明に係るイオントフォレーシス装置は、ドナー電極と、リファレンス電極と、ドナー電極及びリファレンス電極にそれぞれ電氣的
20 に接合される電源装置とからなり、電源装置から出力される電流が直流、パルス直流及びパルス脱分極直流のうちの少なくとも一つであって、電流量が0.5 ~ 2.0 mA · min / cm²となるように構成される。

このように構成することにより、塩基性薬物を効率的に送達するためのマトリックス型のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物及びその装
25 置を得ることができる。この粘着ゲル組成物及びその装置では、ゲル組成物による薬物輸率の低下を引き起こすことがなく、ゲルの成形性や粘

着性に優れ、かつ皮膚刺激性が低く、さらに展膏又は充填によって容易かつ安価に製造可能であるという利点を有する。

図面の簡単な説明

- 5 図 1 は、本発明に係るイオントフォレーシス装置におけるアプリーターの一例の断面を示す模式図である。

図 2 は、本発明に係るイオントフォレーシス装置の一例の断面を示す模式図である。

10 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に係る塩基性薬物を含有するイオントフォレーシス用粘着組成物及びその装置の好適な実施形態について詳細に説明する。

- 本発明に係る粘着ゲル組成物は、酸性高分子、多官能エポキシ化合物、水、多価アルコール及び／又はゼラチン、及び塩基性薬物を含み、酸性
- 15 高分子と塩基性薬物の重量比を調整することにより、薬物輸率を低下することがなく、成形性や粘着性に優れたイオントフォレーシス組成物を与える。

- 例えば、粘着ゲル組成物における酸性高分子は水溶性高分子が好ましく、例えばポリアクリル酸、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、
- 20 メトキシエチレンマレイン酸共重合体、イソブチレン無水マレイン酸共重合体、イソブチレンマレイン酸共重合体、カルボキシビニルポリマー及びカルボキシメチルセルロースからなる群から選ばれる 1 種又は 2 種以上の組み合わせをベースポリマーとすることで、皮膚あるいは粘膜との粘着性を持たせることが可能であり、また架橋剤として多官能エポキシ
- 25 シ化合物を使用することで、組成物の凝集力の低下を押さえることが可能となる。さらに、塩基性薬物のフリー体を加えてベースポリマーの力

ルボキシル基を中和させることにより、pH調節剤などの添加を必要とせず凝集力の低下を抑え、pHを上昇させ皮膚刺激性の低減を可能にし、かつイオントフォーシス通電時の薬物と水素イオンの競合が減少し薬物の透過性が高まる。さらには、多価アルコールの添加により粘着組成物の凝集力、保水力、薬物溶解性の上昇が可能となり、ゼラチンの添加によりゲルの成形性が向上し製造時の展膏性や裁断なども容易になる。

このように本発明に係る塩基性薬物と酸性高分子の組み合わせにより、基剤のpHを弱酸～中性に調整でき、適度なゲルの成形性や粘着性が得られる。一方、塩基性薬物と塩基性高分子又は中性高分子などの組み合わせからなる基剤組成物では、ゲルのpHが塩基性側に大きく変化し、薬物の溶解性や薬物溶解性に加えてイオンの解離が低下することで吸収性も減少する。さらに塩酸などの酸性のpH調整剤を加えると、ゲルの形成能及び粘着性が低下する。また、ポリビニルアルコールやポリビニルピロリドンなどの中性高分子をベースポリマーとする基剤組成では、粘着力が不足して使用上のコンプライアンスが劣るという問題点がある。

本発明における塩基性薬物と酸性高分子の重量比は、基剤のpHを弱酸～中性に調整できる組み合わせであれば特に限定されないが、ゲルの成形性や粘着性及び薬物の拡散性や放出性などに影響のない10 : 1～1 : 10が望ましい。さらに望ましくは5 : 1～1 : 5であり、より望ましくは3 : 1～1 : 3である。この範囲において、ゲルは弱酸性～中性のpH 3～7に調整される。このようなpHや粘着力に調整することで、皮膚への刺激性も低く、適度な粘着性が得られるために使用性や実用性、さらに製造時の粘性の面でも適している。

本発明に係る酸性高分子は、無溶剤で製造可能な親水性の粘着性基剤で、かつ皮膚に対する刺激性が低く適度な粘着力を示す物質であれば特

に制限されないが、例えば、含有する酸性高分子としてはポリアクリル酸、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、メトキシエチレンマレイン酸共重合体、イソブチレン無水マレイン酸共重合体、イソブチレンマレイン酸共重合体、カルボキシビニルポリマー又はカルボキシメチルセルロースなどが含まれる。これらの酸性高分子をベースポリマーとすることで、競合イオンによる輸率の減少すなわち薬物透過性の低下を抑制できる。本発明における酸性高分子の配合量は、1～20重量%が好ましく、より好ましくは1～10重量%である。上記配合量が1重量%未満ではゲル成形性を有さない傾向にあり粘着性も低く、20重量%を超えると凝集力が強く展膏や充填などの製造面において好ましくない傾向にある。

さらに、粘着性の付与以外の目的、例えば粘着増強剤や結合剤などとして含有する添加高分子としては、寒天、デンプン、マンナン、キサンタンガム、ローカストビーンガム、カラギーナン、ジェランガム、タマリンドガム、カードラン、ペクチン、ファースセララン、グアーガム、アルギン酸、アルギン酸ナトリウム、タラガム、カラヤガム、アラビアゴム、セルロース及びその誘導体類等のポリサッカライド、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、などが挙げられ、これらは単独又は2種類以上の組み合わせで用いられる。

本発明において使用される多官能エポキシ化合物としては、例えばソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリグリシジルエーテル、グリセロールポリグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテルなどが挙げられる。本発明にかかる多官能エポキシ化合物の配合量は基剤

全体に対して0.01～2重量%が好ましい。上記配合量が0.01重量%未満ではゲル成形性を有さない傾向にあり、2重量%を超えると粘着性がなくなる傾向にある。

本発明において使用される多価アルコールとしては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、D-ソルビトールやD-マンニトール等の糖アルコール類、などが挙げられ、中でもポリエチレングリコール、グリセリンが好ましい。これらは単独で使用してもよく、あるいは2種類以上を組み合わせ使用してもよい。本発明にかかる多価アルコールの配合量は10～60重量%であることが好ましい。上記配合量が10重量%未満では十分な凝集力が得られない傾向にあり、60重量%を超えると粘着性がなくなる傾向にある。

本発明において使用される水は皮膚角質層の膨潤、薬物の透過性を向上及び導電性を得るためにも必要であり、含有する水分量は10～80重量%が好ましく、より好ましくは20～50重量%の範囲であることが望ましい。

本発明に係る粘着組成物に含有されるゼラチンは酸処理又はアルカリ処理した何れでもよく、ゼラチンの配合量は0.1～15重量%であることが好ましい。上記配合量が0.1重量%未満では十分な凝集力が得られない傾向にあり、15重量%を超えると適度な粘着性が得られなくなる傾向にある。また、必要ならばゲルの成形性、粘着性及び薬物の吸収性に影響がない範囲で、電解質、pH調節剤、安定化剤、増粘剤、湿潤剤、界面活性剤、溶解補助剤、吸収促進剤等を添加してもよい。例えば、電解質として塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂、等が挙げられ

る。本発明にかかる電解質の配合量は特に制限されるものではない。

本発明において使用される塩基性薬物には、薬理活性を有する化合物であれば薬物の種類は特に制限されず、例えば、抗生物質、抗真菌剤、強心剤、不整脈治療剤、血管拡張剤、利尿剤、降圧剤、抗高脂血症剤、
5 循環器用剤、抗血小板薬、止血剤、抗凝血剤、抗腫瘍剤、解熱剤、鎮痛剤、消炎剤、鎮咳去たん剤、鎮静剤、筋弛緩剤、抗てんかん剤、抗うつ剤、抗潰瘍剤、抗アレルギー剤、糖尿病治療剤、抗結核剤、ホルモン剤、麻薬拮抗剤、骨吸収抑制剤、血管新生阻害剤、局所麻酔剤などが用いられる。

- 10 その例として、ゲルの成形性や粘着性に影響がないものであれば塩基性薬物のフリー体及び塩の何れでもよいが、フリー体が好ましい。

抗生物質としては、例えば、ゲンタンマイシン、リピドマイシン、シソマイシン、テトラサイクリン、アンピシリン、セフォチアム、セファゾリン、チエナマシ、スルファゼシン、ストレプトマイシン、カナマ

- 15 イシン、リファンピシンなどが用いられる。

抗真菌剤としては、例えばアンフォテリシンB、イトラコナゾールや、フルコナゾール、2-[(1R, 2R) -2-(2, 4-ジフルオロフェニル-2-ヒドロキシ-1-メチル-3-(1H-1, 2, 4-トリ
アゾール-1-イル) プロピル]-4-[4-2, 2, 3, 3-テトラ
20 フルオロプロポキシ] フェニル]-3(2H, 4H)-1, 2, 4-トリ
アゾロンなどが用いられる。

- 強心剤としては、ドパミン、ドブタミン、ユビデカレノンなどが用いられる。不整脈治療剤としては、例えばプロカインアミド、リドカイン、フェニトイン、プロプラノール、メトプロロール、ベラパミル、ジルチ
25 アゼム、オキシプレノールなどが用いられる。血管拡張剤としては、例えばニカルジピン、ベラパミル、パパベリン、トラゾリンなどが用いら

- れる。利尿剤としては、例えばアセタゾラミド、メタゾラミド、クロロチアジド、フロセミド、トリアムテレン、アミロリド、アミノメトロジンなどが用いられる。降圧剤としては、例えばヒドララジン、ブドララジン、プラゾシン、ドキサゾシン、カルテオロール、クロニジン、エナ
- 5 ラプリル、カプトプリル、デラプリル、マニジピン、ピナシジル、ミノキシジルなどが用いられる。循環器溶剤としては、例えば、エチレフリン、ジヒドロエルゴタミンなどが用いられる。抗血小板薬としては、例えば、チクロピジンなどが用いられる。止血剤としては、エピネフリンなどが用いられる。
- 10 抗腫瘍剤としては、例えば 6-メルカプトプリン、シタラビン、ブレオマイシン、アクチノマシンD、マイトマシンC、アドリアマイシン、プロカルバジン、ドキシソルビシンなどが用いられる。
- 解熱剤、鎮痛剤または消炎剤としては、例えば、チアラミド、エモルファゾン、ブプレノルフィン、エプタゾシン、ペンタゾシン、ブトル
- 15 ファノール、トラマゾール、メペリジン、モルヒネ、ハイドロモルヒネ、フェンタニルなどが用いられる。筋弛緩剤としては、例えば、エペリゾン、チザニジン、クロルフェネシン、トルペリゾンなどが用いられる。抗うつ剤としては、例えば、アミトリプチリン、イミプラミン、クロミプラミン、デシプラミン、マプロチリンなどが用いられる。
- 20 鎮咳去たん剤としては、例えばアンプロキシソール、ブロムヘキシシン、エフェドリン、サルブタモール、ツロブテロール、フォルモテロール、アゼラスチン、ケトチフェン、コデイン、ピコペリダミンなどが用いられる。

- 鎮静剤としては、例えばクロルプロマジン、フルフェナジン、アトロ
- 25 ピンなどが用いられる。筋弛緩剤としては、例えばダントロレン、エペリゾン、チザニジン、トルペリゾン、プリジノール、ツボクラリンなど

が用いられる。抗てんかん剤としては、例えばフェニトイン、エトサクシミドなどが用いられる。抗うつ剤としては、例えばイミプラミン、フェネルジンなどが用いられる。

抗潰瘍剤としては、例えばシメチジン、ファモチジンなどが用いられる。抗アレルギー剤としては、例えばジフェニルヒドラミン、クロルフェニラミン、シプロヘプタジン、ケトチフェン、エピナスチン、トリペレナミン、クレミゾールなどが用いられる。

糖尿病治療剤としては、例えばトルブタミド、クロルプロパミド、グリベンクロミド、アセトヘキサミド、ミダグリゾール、グリミジン、グリピザイド、メトフォルミンなどが用いられる。

抗結核剤としては、例えばストレプトマイシン、カナマイシン、isoniazid、エタンブトール、ピラジナミドなどが用いられる。

麻薬拮抗剤としては、例えばプロタミン、ナロキソン、レバロルファン、ナロルフィンなどが用いられる。骨吸収抑制剤としては、例えばロキシフェン、アレンドロネートなどが用いられる。

局所麻酔剤としては、例えばリドカイン、テトラカイン、プロカイン、ベンゾカイン、エチドカイン、プリロカイン、ジブカイン、ブピバカイン、プロパラカイン、フェナカイン、コカイン、オキシプロカイン、プロピトカイン、アミノ安息香酸エチル、オルソカイン、オキセサゼイン、メピバカイン又はクロロプロカインなどが用いられる。

本発明において使用される塩基性薬物としては、上記局所麻酔剤が挙げられ、さらに好ましい塩基性薬物としては局所麻酔剤と血管収縮剤の併用が挙げられる。代表的な局所麻酔剤としてはリドカインがあり、表面・浸潤・伝達麻酔作用による帯状疱疹神経痛及び帯状疱疹後神経痛に対する神経ブロック療法、静脈留置針穿刺時の除痛などに用いられている。本発明における酸性高分子と塩基性薬物からなるイオントフォー

シス組成において、リドカインの局所麻酔効果は血管収縮剤のエピネフリンと併用することで作用時間の短縮、効果の増強及び作用の持続がはかられる。これは本発明の基剤組成において、基剤中に共存する競合イオン種が少なく、有効に薬物が吸収されたことに起因する。

- 5 本発明に係る局所麻酔用イオントフォレーシス組成物におけるポリアクリル酸、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体、メトキシエチレンマレイン酸共重合体、イソブチレン無水マレイン酸共重合体、イソブチレンマレイン酸共重合体、カルボキシビニルポリマー及びカルボキシメチルセルロースからなる群から選ばれる1種又は2種以上の組み合わせ
- 10 せからなる酸性高分子とリドカインとエピネフリンからなる塩基性薬物の重量比は、基剤のpHを弱酸～中性に調整できる組み合わせであれば特に限定されないが、ゲルの成形性や粘着性及び薬物の拡散性や放出性などに影響がない10:1～1:10が望ましい。さらに望ましくは5:
- 15 1～1:5であり、より望ましくは3:1～1:3である。さらに、塩基性薬物のリドカインとエピネフリンの重量比は特に限定はないが、好ましくは1000:1～2:1である。この範囲において調製されるゲルは弱酸性～中性のpH3～7に調整される。このようなpHや粘着力に調整することで、皮膚への刺激性も低く、適度な粘着性が得られるために使用性や実用性、さらに製造時の粘性の面でも適している。
- 20 さらに、本発明にかかるリドカインの配合量は1～20重量%であり、より好ましくは1～10重量%である。また、エピネフリンの配合量は0.001重量%～0.5重量%であり、より好ましくは0.01重量%～0.5重量%である。上記リドカインの配合量が1重量%未満では十分な吸収性が得られず、配合量が20重量%を超えると凝集力が強く展
- 25 膏などの製造面において好ましくない傾向にある。また、上記エピネフリンの配合量が0.001重量%未満ではリドカインの効果を増強しな

い傾向にあり、配合量が0.5重量%を超えると薬効の閾値になる。

さらに、本発明にかかる抗酸化剤はエピネフリンの酸化防止を目的に添加され、その種類は特に限定されないが、好ましくは水溶性の抗酸化剤であり、競合イオン種のすくない物質がよい。例えば、L-アスコルビン酸、エリソルビン酸、クエン酸、エデト酸ナトリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム及び硫酸オキシキノリンなどが挙げられ、それらの群から選ばれた1種又は2種以上の組み合わせが用いられる。特に、亜硫酸水素ナトリウム又は硫酸オキシキノリンは微量で抗酸化作用を発揮するために、粘着ゲルの物理化学的性質を損なうことなく添加できる点で有用である。亜硫酸水素ナトリウム又は硫酸オキシキノリンの配合量は、0.001重量%～1.0重量%が好ましく、より好ましくは0.001重量%～0.5重量%であり、特に0.001～0.3重量%が好ましい。

後述するイオントフォーシス装置を構成するリファレンス電極の組成物は、前述のような薬物を含むドナー電極の粘着ゲル組成物と同様に、酸性高分子、多官能エポキシ化合物又は金属化合物のうち1種又は2種、水、多価アルコール及び／又はゼラチンからなる基剤成分に、さらに導電性を改善するために電解質を加える。本発明中におけるリファレンス電極に使用する架橋剤は特に限定はされないが、多官能エポキシ化合物又は金属化合物のうち少なくとも1種が選択され、そのような金属化合物には水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウムなどが挙げられる。電解質として、例えば、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムの塩化物、リン酸塩又は硫酸塩、陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂、等が挙げられる。さらに、電解質としてはpH調節剤も含まれる。そのような、pH調節剤としてはトリエタノールアミンやジエタノールアミンなどのアミン類、水酸化

ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウムやカルボキシメチルセルロース
ナトリウムなどの酸性高分子の塩類、塩基性高分子などがある。このよ
うなリファレンス電極の物理化学的性質としてはドナー電極と類似した
粘性、成形性や粘着性などを有することが望ましい。すなわち、リファ
5 レンス電極のゲルは弱酸性～中性の $pH\ 3 \sim 7$ に調整され、粘着力も同
程度であることが好ましい。このようにドナー電極と同程度の粘着性を
示すことで、皮膚への刺激性も低く、適度な粘着性が得られる。さらに、
ドナー電極、リファレンス電極及びそれらに接続した電源装置を皮膚に
貼付した際の接着性において、貼付時の違和感もなくバランスのとれた
10 製剤が得られる。また、ドナー電極及びリファレンス電極の基剤組成が
類似することから、展膏や充填性などの製造面においても有効である。

本発明に係るイオントフォレーシス装置は、ドナー電極及びリファレ
ンス電極の数には限定されないが、少なくとも1対のドナー電極及びリ
ファレンス電極と、これらのドナー電極及びリファレンス電極に電氣的
15 に接合された1個の電源装置とを備えて構成される。ドナー電極及びリ
ファレンス電極には、各々の粘着ゲルがそれぞれ積層される。本発明に
おいて使用される電極は、通常イオントフォレーシスにおいて使用でき
る導電性の電極材料からなるものであれば特に限定されない。このよう
な導電材料としては、例えば、銀、塩化銀、アルミニウム、亜鉛、銅、
20 鉄、カーボン、白金、チタン、ステンレス等が挙げられる。中でも、銀
又は銀・塩化銀は抵抗値等の電気特性もよく、ペースト材料を用いて製
造すれば安価で製造性も高い。

本装置は、皮膚に対して適用可能な種々のアプリーケーターを用いて、
イオントフォレーシスにより、薬物を経皮的に投与するうえで有用であ
25 る。図1は、本発明に係る粘着ゲル組成物を備えたアプリーケーターの一
例の断面を示す模式図である。図1に示すように、アプリーケーターの基

本部分は、バックキング（ポリエチレンテレフタレート製）1と、その上に積層された電極（銀ペースト）2と、電極2上に配置された粘着ゲル3と、粘着ゲル3を覆うライナー（ポリエチレンテレフタレート製）4とからなる。また電極2は、電極装置と直接又はコネクター等で接続可能なように電極印刷部が誘導されている。このようにして構成された装置は、使用直前にライナー4を除去し、粘着ゲル3の面が直接皮膚に接するように貼付して用いられる。

この装置を補強する方法、すなわち、バックキングの組成、ドナー電極とリファレンス電極の構造、同一支持体上にある一体型又は2種以上の支持体上にある分離型構成等は特に限定されるものではない。さらに、ドナー電極及びリファレンス電極を構成する数も限定されず、各々少なくとも1つ以上あればよい。また、かかる装置の形態は、いずれの形態であってもよく、例えば、長方形、丸形、楕円形、正方形、ハート形、ヒシ形等を挙げることができるが、これらに限定されない。また、大きさ、色も実用性を伴うものであれば特に限定されない。

図2は、本発明に係る粘着ゲル組成物を備えたイオントフォレーシス装置の一例を示す模式図である。図2に示すように、本装置は、バックキング5と、その上に積層されたドナー電極6及びリファレンス電極7と、ドナー電極6上に配置されたドナー電極側組成物8と、リファレンス電極7上に配置されたリファレンス電極側組成物9と、両組成物7及び8を覆うライナー10と、電源装置11とを備えて構成される。電源装置11の一方の極にはドナー電極6が接続され、他方の極にはリファレンス電極7が接続される。本装置の使用時には、ライナー10を除去し、ドナー電極側組成物6及びリファレンス電極側組成物7の面が直接皮膚に接するように貼付される。

本発明に係るイオントフォレーシス装置は、例えば局所麻酔に使用す

- る場合、直流、パルス直流及びパルス脱分極直流の少なくとも一つを用いて、本装置の電極間に直流電圧を印加し通電することにより行うことができる。電源としては、連続直流電圧、パルス直流電圧を印加し得るものがよい。パルス直流電圧の周波数は、好ましくは0.1から200
- 5 kHz、より好ましくは1から100kHz、特に好ましくは5から80kHzの範囲より適宜選択される。パルス直流電圧のオン／オフ（on／off）の比は、1／100から20／1、好ましくは1／50から15／1、より好ましくは1／30から10／1の範囲より適宜選択される。
- 10 この場合、通電時間は特に限定はされないが、60分以下、より好ましくは30分以下、さらに好ましくは15分以下とするのがよい。電流量としては総電流量が0.25～5.00mA・min/cm²、より好ましくは0.5～2.0mA・min/cm²とするのがよい。ここで、電流量とは薬物の透過に使用される電流と時間の積を意味し、パルス直
- 15 流又はパルス脱分極直流を印加する際には電流は透過電流を示すものとする。

（実施例）

- 以下、実験例に基づいて実施例、比較例を挙げて、本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。な
- 20 お、以下の記載で「%」は、特に断らない限り「重量%」を意味するものとする。

実験例ではゲルの物性を成形性、体感及び粘着性により表1の各基準に従って評価した。ゲル表面のpHは、表面pH測定用電極（堀場製作所、6261-10C電極）を用いて測定した。成形性の指標として弾

25 性値（サン科学製、レオメーターCR-200D）及び体感値（しみだし）を、粘着性の指標としてプローブタック値（理学工業製、プローブ

タックテスター)を用いた。

表 1

5	成形性 (弾性値: g)	体感 (しみだし)	粘着性 (タック値: g F)	評価
	0 ~ 50 (弱い)	認められる	1 未満 (弱い)	×
	50 ~ 100 (中程度)	ほとんど認められない	1 ~ 5 (中程度)	△
	100 ~ (強い)	認められない	5 以上 (強い)	○

- さらに、局所麻酔剤を含有する製剤の薬理効果についても評価した。
- 実験開始前にモルモットの背部をバリカン、電気カミソリで除毛し、微
- 10 温湯を浸したガーゼで皮膚表面をよく拭き取った。背部正中線を中心に
右あるいは左側部を刺激用針で刺激し、皮膚の収縮反応が確実に現れる
部位を粘着ゲルの貼付部位とし、他の除毛部位に対照電極を貼付した。
- 薬物含有粘着ゲル (ドナー電極、 6 cm^2) を陽極側に、塩化ナトリウム
を含む電極 (リファレンス電極、 6 cm^2) を陰極側にそれぞれ接続し、
- 15 通電を開始した。通電は直流電流 $0.1 \text{ mA} / \text{cm}^2$ 、15 分間とした。
- 通電終了後、ドナー電極貼付部位を刺激用針で6回刺激し、皮膚の収縮
反応の変化を経時的に観察した。なお、局所麻酔効果の判定基準は通電
直後の麻酔効果については表2に示す-~++で行い、麻酔効果の持続
性はその効果が30分以上持続するものを○、15分以上30分未満持
20 続するものを△、ほとんど効果の見られないものを×として評価した。

表 2

	反応回数	通電直後の麻酔スコア
	5～6回に反応	－
	3～4回に反応	(±)～±
	1～2回に反応	＋
5	無反応	++

<実験例 1>

本発明における塩基性薬物と酸性高分子又は中性高分子の組み合わせ組成例について表 3 に示す。塩基性薬物としてリドカイン又は塩酸リド
 10 カイン、酸性高分子としてポリアクリル酸、中性高分子としてポリビニルアルコールを用いて実施例 1 及び 2、比較例 1 及び 2 の粘着組成物を調製した。

表 3

	塩基性薬物	酸性高分子 ポリアクリル酸系	中性高分子 ポリビニルアルコール系
15	リドカイン	実施例 1	比較例 1
	塩酸リドカイン	実施例 2	比較例 2

(実施例 1)

	ポリアクリル酸	8 重量部
20	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	水	43.9 重量部
	リドカイン	8 重量部

この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪
 25 拌し、最後に 40℃ で架橋剤を添加して本発明の粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試

験に用いた。

(実施例 2)

	ポリアクリル酸	8 重量部
	グリセリン	40 重量部
5	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	水	43.9 重量部
	塩酸リドカイン	8 重量部

この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃ で架橋剤を添加して本発明の粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 1)

	ポリビニルアルコール	12 重量部
	水	80 重量部
15	リドカイン	8 重量部

この処方における諸成分を加熱しながら均一になるまで攪拌溶解し、その溶液を剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、-80℃ で凍結架橋させて本発明の比較粘着組成物を得た。完成した粘着組成物は、適当な形状に裁断して試験に用いた。

20 (比較例 2)

	ポリビニルアルコール	12 重量部
	水	80 重量部
	塩酸リドカイン	8 重量部

この処方における諸成分を加熱しながら均一になるまで攪拌溶解し、その溶液を剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、-80℃ で凍結架橋させて本発明の比較粘着組成物を得た。完成した粘着組成物は、

適当な形状に裁断して試験に用いた。

表 4 に実施例 1 及び 2 と比較例 1 及び 2 の粘着組成物の pH、成形性、体感及び粘着性を評価した。その結果、実施例 1 及び 2 における塩基性薬物と酸性高分子の組み合わせにおいて、ゲルの成形性及び粘着性について優れた物性を得た。また、ゲルの pH も 5 以下となり塩基性薬物は解離状態で存在することから、イオントフォーシスにおいて有利なイオン型で存在することが示唆された。一方、比較例 1 及び 2 はゲルの pH が高く薬物溶解性の低下及びイオン型での存在率が低下する可能性が示唆され、さらにゲルの粘着性は著しく小さかった。

10

表 4

	pH	成形性	体感	粘着性
実施例 1	4. 8	○	△	○
実施例 2	3. 8	△	△	○
比較例 1	8. 2	○	△	×
比較例 2	6. 6	○	△	×

15

<実験例 2>

本発明における塩基性薬物と酸性高分子の組み合わせ組成例において中和剤を使用した組成物例について表 5 に示す。塩基性薬物として塩酸リドカインを用い、中和剤として水酸化ナトリウムを添加した比較例 3

20 ～ 5 の粘着組成物を調製した。

表 5

塩基性薬物	中和剤なし	中和剤添加	中和剤添加	中和剤添加
リドカイン	実施例 1	—	—	—
塩酸リドカイン	実施例 2	比較例 3	比較例 4	比較例 5

25 (比較例 3)

ポリアクリル酸

8 重量部

グリセリン	4 0 重量部
エチレングリコールジグリシジルエーテル	0 . 1 重量部
水	4 2 . 9 重量部
水酸化ナトリウム	1 . 0 重量部

- 5 塩酸リドカイン 8 重量部

この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C で架橋剤を添加して本発明の粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

10 (比較例 4)

ポリアクリル酸	8 重量部
グリセリン	4 0 重量部
エチレングリコールジグリシジルエーテル	0 . 1 重量部
水	4 1 . 9 重量部

- 15 水酸化ナトリウム 2 . 0 重量部

塩酸リドカイン	8 重量部
---------	-------

この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C で架橋剤を添加して本発明の粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

20 試験に用いた。

(比較例 5)

ポリアクリル酸	8 重量部
グリセリン	4 0 重量部
エチレングリコールジグリシジルエーテル	0 . 1 重量部
水	3 9 . 9 重量部
水酸化ナトリウム	4 . 0 重量部

25

塩酸リドカイン

8 重量部

この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃ で架橋剤を添加して本発明の粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試

5 験に用いた。

表 6 に示すように、実施例 1 のような酸性高分子であるポリアクリル酸と塩基性薬物であるリドカインの組み合わせでは、成形性、粘着性とも優れた物性を示すが、実施例 2 に示す組成物では、pH が低く、成形性の面でやや劣る。そこで、pH 調整剤として水酸化ナトリウムを添加
10 して比較例 3 ～ 5 の粘着性組成物を得た。その結果、ゲルの pH が高くなるとゲルの成形性や体感は改善されたが、粘着性は低下する傾向が観察された。

さらに、実施例 1 及び 2、比較例 3 ～ 5 の粘着性組成物を用いて、モルモットでピンプリッキング法による局所麻酔効果を評価した。その結果、表 6 に示すように実施例 1 の粘着性組成物と比較し、比較例 4、5
15 では薬効の低下が認められた。これは、ゲルの成形性を向上させるために添加した pH 調節剤の水酸化ナトリウムのナトリウムイオンと薬物の競合がおこったために局所麻酔効果が低下したものと考えられる。

表 6

20

	pH	成形性	体感	粘着性	薬理効果 (初期)
実施例 1	4.8	○	△	○	+
実施例 2	3.8	△	△	○	+
比較例 3	4.2	△	△	○	±
比較例 4	5.0	○	○	△	(±)
比較例 5	6.0	○	○	△	(±)

25

< 実験例 3 >

本発明の粘着ゲル組成物における架橋剤の比較及び多価アルコール添加の影響について評価した。表7に示すように、塩基性薬物としてリドカイン及びエピネフリンを、架橋剤として多官能エポキシ化合物又は金属化合物を用い、実施例3及び比較例6の粘着組成物を調製した。さらに、ゼラチンを添加した実施例4の粘着組成物を調製した。

表7

粘着組成物	架橋剤	架橋剤
	多官能エポキシ化合物	金属化合物
ゼラチン非添加系	実施例3	—
ゼラチン添加系	実施例4	比較例6

10

(実施例3)

ポリアクリル酸	6重量部
グリセリン	40重量部
水	45.6重量部
リドカイン	8重量部
エピネフリン	0.1重量部
亜硫酸水素ナトリウム	0.3重量部

15

この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して本発明の粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

20

(実施例4)

ポリアクリル酸	6重量部
グリセリン	40重量部
エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1重量部
ゼラチン	5重量部

25

水	40.5 重量部
リドカイン	8 重量部
エピネフリン	0.1 重量部
亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部

- 5 この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例6)

10	ポリアクリル酸	6 重量部
	グリセリン	40 重量部
	水酸化アルミニウム	1 重量部
	ゼラチン	5 重量部
	水	39.6 重量部
15	リドカイン	8 重量部
	エピネフリン	0.1 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部

- この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、
20 適当な形状に裁断して試験に用いた。

- また、表8に示すように実施例3及び4の粘着組成物では、ゲルの成形性、体感及び粘着性ともに優れていた。一方、比較例6ではゲルの成形性が低く、しみだしが観察され体感も悪かった。さらに、比較例6ではエピネフリンがアルミニウムと反応し、保存時にゲルの着色が観察され
25 れた。一方、薬理効果は実施例3及び4では高い局所麻酔効果が認めら

れたが、比較例 6 では低下する傾向が認められた。ここで、ゼラチンを添加した実施例 4 の組成物は展膏や裁断などの製造時の取り扱いが容易になる利点が挙げられる。

表 8

5

評価	p H	成形性	体感	粘着性	薬理効果 (初期)
実施例 3	4. 0	○	△	○	+
実施例 4	4. 2	○	○	○	+
比較例 6	4. 0	×	×	△	±

< 実験例 4 >

- 10 本発明の粘着ゲル組成物における成形性、粘着性及び薬理効果に及ぼす局所麻酔剤と酸性高分子の重量比の影響について評価した。表 9 に示すように、塩基性薬物としてリドカインは 2 ～ 12 %、及びエピネフリン 0. 1 %、酸性高分子としてポリアクリル酸は 2 ～ 8 % の範囲において、実施例 5 ～ 10 及び比較例 7 ～ 9 の粘着組成物を調製した。

15

表 9

リドカイン (%)	ポリアクリル酸 (%)			
	2 %	4 %	6 %	8 %
2 %	—	—	—	比較例 7
4 %	—	実施例 5	実施例 6	実施例 7
8 %	比較例 8	実施例 8	実施例 9	実施例 10
12 %	—	—	比較例 9	—

20

(実施例 5)

ポリアクリル酸	4 重量部
グリセリン	40 重量部
エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
ゼラチン	4. 0 重量部
水	47. 5 重量部

25

リドカイン	4 重量部
エピネフリン	0. 1 重量部
亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

- この処方における諸成分を 50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 6)

	ポリアクリル酸	6 重量部
10	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4. 0 重量部
	水	45. 5 重量部
	リドカイン	4 重量部
15	エピネフリン	0. 1 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

- この処方における諸成分を 50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 7)

	ポリアクリル酸	8 重量部
	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
25	ゼラチン	4. 0 重量部
	水	43. 5 重量部

リドカイン	4 重量部
エピネフリン	0. 1 重量部
亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪

- 5 拌し、最後に 40℃ でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1 mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 8)

	ポリアクリル酸	4 重量部
10	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4. 0 重量部
	水	47. 5 重量部
	リドカイン	4 重量部
15	エピネフリン	0. 1 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪

拌し、最後に 40℃ でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比

較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1 mm 厚で展膏し、

- 20 適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 9)

	ポリアクリル酸	6 重量部
	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
25	ゼラチン	4. 0 重量部
	水	41. 5 重量部

リドカイン	8 重量部
エピネフリン	0.1 重量部
亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部

- この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃ でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 10)

	ポリアクリル酸	8 重量部
10	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4.0 重量部
	水	39.5 重量部
	リドカイン	8 重量部
15	エピネフリン	0.1 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部

- この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃ でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 7)

	ポリアクリル酸	8 重量部
	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
25	ゼラチン	4.0 重量部
	水	45.5 重量部

リドカイン	2 重量部
エピネフリン	0. 1 重量部
亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

- この処方における諸成分を 50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1 mm 厚で展膏し、
- 5 適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 8)

	ポリアクリル酸	2 重量部
10	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4. 0 重量部
	水	45. 5 重量部
	リドカイン	8 重量部
15	エピネフリン	0. 1 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

- この処方における諸成分を 50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1 mm 厚で展膏し、
- 20 適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 9)

	ポリアクリル酸	6 重量部
	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
25	ゼラチン	4. 0 重量部
	水	37. 5 重量部

リドカイン

1 2 重量部

エピネフリン

0. 1 重量部

亜硫酸水素ナトリウム

0. 3 重量部

この処方における諸成分を 5 0℃に加熱しながら均一になるまで混合攪
 5 拌し、最後に 4 0℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比
 較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、
 適当な形状に裁断して試験に用いた。

表 1 0 に示すように実施例 5 ～ 1 0 の粘着組成物においては、成形性、
 粘着性及び薬理効果の何れも優れていた。一方、比較例 7 の組成におい
 10 ては高分子の量が少なく、成形性が不完全な粘着組成物であった。比較
 例 8 及び 9 における酸性高分子と塩基性薬物の重量比では、十分な中和
 ができず、成形性も十分ではなかった。特に、比較例 8 では塩基性薬物
 の溶解も不十分であり、ゲル中で結晶が観察された。このような粘着組
 成物の粘着性は著しく低かった。

15

表 1 0

20

	ポリアクリル酸 (%)	塩基性薬物 (%)	ポリアクリル酸： 塩基性薬物	成形性	粘着性	薬理効果 (初期)
実施例 5	4	4. 1	約 1 : 1	○	○	+
実施例 6	6	4. 1	約 3 : 2	○	○	+
実施例 7	8	4. 1	約 2 : 1	○	○	+
実施例 8	4	8. 1	約 1 : 2	○	○	+
実施例 9	6	8. 1	約 3 : 4	○	○	+
実施例 1 0	8	8. 1	約 1 : 1	○	○	+
比較例 7	8	2. 1	約 4 : 1	△	△	±
比較例 8	2	8. 1	約 1 : 4	×	×	—
比較例 9	6	1 2. 1	約 1 : 2	△	△	+

< 実験例 5 >

25 本発明の粘着ゲル組成物における成形性、粘着性及び薬理効果に及ぼ
 すリドカインとエピネフリンの重量比の影響について評価した。表 1 1

に示すように、リドカインは0～10%及びエピネフリン0～0.5%、の範囲において、実施例11～30及び比較例10～19の粘着組成物を調製した。組成物中の酸性高分子の添加量は塩基性薬物の添加量に合わせて調整した。

5

表 1 1

10

エピネフリン濃度 (%)	リドカイン濃度 (%)				
	0	1	4	8	10
0	比較例 10	比較例 16	比較例 17	比較例 18	比較例 19
0.010	比較例 11	実施例 11	実施例 16	実施例 21	実施例 26
0.050	比較例 12	実施例 12	実施例 17	実施例 22	実施例 27
0.100	比較例 13	実施例 13	実施例 18	実施例 23	実施例 28
0.250	比較例 14	実施例 14	実施例 19	実施例 24	実施例 29
0.500	比較例 15	実施例 15	実施例 20	実施例 25	実施例 30

(実施例 11～15)

	ポリアクリル酸	4 重量部
	グリセリン	40 重量部
15	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	50.1～50.59 重量部
	リドカイン	1 重量部
	エピネフリン	0.010～0.500 重量部
20	亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部

この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

25

(実施例 16～20)

ポリアクリル酸	6 重量部
---------	-------

	グリセリン	4 0 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	4 5. 1 ~ 4 5. 5 9 重量部
5	リドカイン	4 重量部
	エピネフリン	0. 0 1 0 ~ 0. 5 0 0 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、

10 適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 2 1 ~ 2 5)

	ポリアクリル酸	6 重量部
	グリセリン	4 0 重量部
15	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	4 1. 1 ~ 4 1. 5 9 重量部
	リドカイン	8 重量部
	エピネフリン	0. 0 1 0 ~ 0. 5 0 0 重量部
20	亜硫酸水素ナトリウム	0. 3 重量部

この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、

適当な形状に裁断して試験に用いた。

25 (実施例 2 6 ~ 3 0)

	ポリアクリル酸	8 重量部
--	---------	-------

	グリセリン	4 0 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0 . 1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	3 7 . 1 ~ 3 7 . 5 9 重量部
5	リドカイン	1 0 重量部
	エピネフリン	0 . 0 1 0 ~ 0 . 5 0 0 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0 . 3 重量部

- この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、
- 10 適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 1 0 ~ 1 5)

	ポリアクリル酸	4 重量部
	グリセリン	4 0 重量部
15	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0 . 1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	5 1 . 1 ~ 5 1 . 6 重量部
	エピネフリン	0 ~ 0 . 5 0 0 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0 . 3 重量部

- 20 この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 1 6)

25	ポリアクリル酸	4 重量部
	グリセリン	4 0 重量部

エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
ゼラチン	4 重量部
水	50.9 重量部
リドカイン	1 重量部

- 5 この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例17)

10	ポリアクリル酸	6 重量部
	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	45.9 重量部
15	リドカイン	4 重量部

この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

20 (比較例18)

	ポリアクリル酸	6 重量部
	グリセリン	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
25	水	41.9 重量部
	リドカイン	8 重量部

この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

5 (比較例19)

	ポリアクリル酸	8重量部
	グリセリン	40重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1重量部
	ゼラチン	4重量部
10	水	37.9重量部
	リドカイン	10重量部

この処方における諸成分を50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に40℃で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理PETライナー上に1mm厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に
15 用いた。

実施例11～30と比較例10～19の粘着組成物を用いて、表12に示すような比較試験を行った。リドカインが0%（比較例10～15）及び1%（比較例16及び実施例11～15）は成形性及び粘着力が、ポリアクリル酸の中和が十分に行なえないため、成形性が劣るゲルとな
20 った。一方、リドカインを4%以上添加した組成物の場合はポリアクリル酸の配合量を調整することで成形性及び粘着性とも優れたゲルが得られた。

局所麻酔効果はリドカインを添加していない比較例11～15では認められず、エピネフリンを添加していない比較例16～19では初期の
25 効果は認められたがその効果は持続せず短時間で消失した。一方、エピネフリン0.01%以上の添加濃度で顕著な持続効果が得られた。すな

わち、リドカインとエピネフリンの比で見ると、1000 : 1 ~ 2 : 1
の範囲で持続した薬効が確認された。

表 1 2

	リドカイン (LC, %)	エピネフリン (EPI, %)	LC : EPI	成形性	粘着性	薬理効果 (初期)	薬理効果 (持続性)	
5	実施例 11	1	0.01	100 : 1	△	△	+	△
	実施例 12	1	0.05	20 : 1	△	△	+	△
	実施例 13	1	0.10	10 : 1	△	△	+	△
	実施例 14	1	0.25	4 : 1	△	△	+	△
	実施例 15	1	0.50	2 : 1	△	△	+	△
10	実施例 16	4	0.01	400 : 1	○	○	++	○
	実施例 17	4	0.05	80 : 1	○	○	++	○
	実施例 18	4	0.10	40 : 1	○	○	++	○
	実施例 19	4	0.25	16 : 1	○	○	++	○
	実施例 20	4	0.50	8 : 1	○	○	++	○
	実施例 21	8	0.01	800 : 1	○	○	++	○
	実施例 22	8	0.05	160 : 1	○	○	++	○
	実施例 23	8	0.10	80 : 1	○	○	++	○
	実施例 24	8	0.25	32 : 1	○	○	++	○
	実施例 25	8	0.50	16 : 1	○	○	++	○
15	実施例 26	10	0.01	1000 : 1	○	○	++	○
	実施例 27	10	0.05	200 : 1	○	○	++	○
	実施例 28	10	0.10	100 : 1	○	○	++	○
	実施例 29	10	0.25	40 : 1	○	○	++	○
	実施例 30	10	0.50	32 : 1	○	○	++	○
20	比較例 10	0	0		×	△	—	×
	比較例 11	0	0.01		×	△	—	×
	比較例 12	0	0.05		×	△	—	×
	比較例 13	0	0.10		×	△	—	×
	比較例 14	0	0.25		×	△	—	×
	比較例 15	0	0.50		×	△	—	×
	比較例 16	1	0		△	△	±	×
	比較例 17	4	0		○	○	+	×
	比較例 18	8	0		○	○	+	×
	比較例 19	10	0		○	○	+	×

<実験例 6>

本発明の粘着ゲル組成物における薬理効果に及ぼす電流量の影響について評価した。リドカイン 8% 及びエピネフリン 0.1%、電流 0.1 mA/cm² において、表 13 に示すように、貼付時間 5～30 分の範囲で、通電群として実施例 31～34、非通電群として比較例 20～23 を比較した。

表 13

貼付時間	通電群	非通電群
5 分	実施例 31	比較例 20
10 分	実施例 32	比較例 21
15 分	実施例 33	比較例 22
30 分	実施例 34	比較例 23

(実施例 31～34、比較例 20～23)

	ポリアクリル酸	8 重量部
	グリセリン	40 重量部
15	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	39.5 重量部
	リドカイン	8 重量部
	エピネフリン	0.1 重量部
20	亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部

この処方における諸成分を 50℃ に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃ でエピネフリン、抗酸化剤及び架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

25 実験開始前にモルモットの背部をバリカン、電気カミソリで除毛し、微温湯を浸したガーゼで皮膚表面をよく拭き取った。背部正中線を中心

に右あるいは左側部を刺激用針で刺激し、皮膚の収縮反応が確実に現れる部位を粘着ゲルの貼付部位とし、他の除毛部位に対照電極を貼付した。薬物含有粘着ゲル（ドナー電極、 6 cm^2 ）を陽極側に、塩化ナトリウムを含む電極（リファレンス電極、 6 cm^2 ）を陰極側にそれぞれ接続し、

5 通電を開始した。非通電群は同様の貼付操作のみを行い、通電は行わなかった。通電は直流電流 0.1 mA/cm^2 とし、貼付時間 $5\sim30$ 分で行った。

表 14 から明らかなように比較例 20～23 に示す非通電においては、何れも局所麻酔作用は観察されなかった。一方、通電を行った場合は貼

10 付時間 5 分以上で局所麻酔効果が観察され、約 $0.5\sim1.5\text{ mA}\cdot\text{min/cm}^2$ ではほぼ安定した局所麻酔効果の持続性が得られた。一方、 $1.5\text{ mA}\cdot\text{min/cm}^2$ 以上ではその効果は一定であった。

表 14

15

貼付時間	薬理効果 (初期)	薬理効果 (持続性)
実施例 3 1	+	Δ
実施例 3 2	++	○
実施例 3 3	++	○
実施例 3 4	++	○
比較例 2 0	—	×
比較例 2 1	—	×
比較例 2 2	—	×
比較例 2 3	—	×

20

< 実験例 7 >

本発明の粘着ゲル組成物において、血管収縮剤（エピネフリン）の安定性に及ぼす抗酸化剤（亜硫酸水素ナトリウム）の添加濃度の影響につ

25 いて検討した。

（実施例 3 5）

	ポリアクリル酸	6 重量部
	ポリエチレングリコール 400	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
5	水	46.54 重量部
	リドカイン	3 重量部
	エピネフリン	0.05 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0.3 重量部
	硫酸オキシキノリン	0.01 重量部

- 10 この処方における諸成分を 50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(実施例 36)

15	ポリアクリル酸	6 重量部
	ポリエチレングリコール 400	40 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0.1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	46.24 重量部
20	リドカイン	3 重量部
	エピネフリン	0.05 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	0.6 重量部
	硫酸オキシキノリン	0.01 重量部

- この処方における諸成分を 50℃に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 40℃で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 PET ライナー上に 1mm 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に

用いた。

(比較例 2 4)

	ポリアクリル酸	6 重量部
	ポリエチレングリコール 4 0 0	4 0 重量部
5	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	4 6. 8 5 重量部
	リドカイン	3 重量部
	エピネフリン	0. 0 5 重量部

- 10 この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に用いた。

(比較例 2 5)

15	ポリアクリル酸	6 重量部
	ポリエチレングリコール 4 0 0	4 0 重量部
	エチレングリコールジグリシジルエーテル	0. 1 重量部
	ゼラチン	4 重量部
	水	4 5. 3 4 重量部
20	リドカイン	3 重量部
	エピネフリン	0. 0 5 重量部
	亜硫酸水素ナトリウム	1. 5 重量部
	硫酸オキシキノリン	0. 0 1 重量部

- 25 この処方における諸成分を 5 0 °C に加熱しながら均一になるまで混合攪拌し、最後に 4 0 °C で架橋剤を添加して比較粘着組成物を得た。剥離処理 P E T ライナー上に 1 m m 厚で展膏し、適当な形状に裁断して試験に

用いた。

実施例 3 5、3 6 と比較例 2 4、2 5 の粘着ゲルを用いて、リドカイン及びエピネフリンの安定性について検討した。各粘着ゲルを 5 0 °C に 4 週間保存した後、粘着ゲル中のリドカイン及びエピネフリンの含量を測定した。その結果、表 1 5 に示すように各実施例及び比較例においてリドカインは約 1 0 0 % 回収でき、粘着ゲル中において安定であった。一方、エピネフリンは実施例 3 5 で約 9 6 %、実施例 3 6 で約 8 4 %、比較例 2 4 で約 6 7 %、比較例 2 5 で約 7 2 % であり、添加する亜硫酸水素ナトリウム濃度に応じて安定化効果が変化し、特に高濃度添加ではエピネフリンの安定性低下が観察された。

表 1 5

	リドカイン含量 (%、対初期値)	エピネフリン含量 (%、対初期値)
実施例 3 5	1 0 2 . 1 ± 0 . 4	9 5 . 7 ± 0 . 5
実施例 3 5	1 0 1 . 2 ± 4 . 0	8 3 . 7 ± 2 . 0
比較例 2 4	1 0 1 . 2 ± 3 . 4	6 7 . 4 ± 1 . 2
比較例 2 5	1 0 0 . 9 ± 2 . 2	7 2 . 3 ± 0 . 9

含量は平均±標準偏差 (n = 3) で示す。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明に係る粘着ゲル組成物は皮膚又は粘膜に適用されるものであって、酸性高分子と、多官能エポキシ化合物と、水と、多価アルコール及び／又はゼラチンと、塩基性薬物とを含有するものであり、従来の基剤の欠点であった薬物輸率の低下を引き起こすことなく、成形性や粘着性に優れている。本発明に係る粘着ゲル組成物及びその装置は、製造性、取り扱い性、皮膚刺激性、経時安定性、薬理効果、電気的特性及び経済性の面において高水準を確保できるものであり、医療分野のイオントフォレーシスに用いるのに適している。

請 求 の 範 囲

1. 塩基性薬物と、酸性高分子と、多官能エポキシ化合物と、水と、多価アルコール及び／又はゼラチンとを含有することを特徴とするイオン
5 トフォレーシス用粘着ゲル組成物。
2. 塩基性薬物と酸性高分子の重量比が10：1～1：10であることを特徴とする請求の範囲第1項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。
3. 酸性高分子が、ポリアクリル酸、メトキシエチレン無水マレイン酸
10 共重合体、メトキシエチレンマレイン酸共重合体、イソブチレン無水マレイン酸共重合体、イソブチレンマレイン酸共重合体、カルボキシビニルポリマー及びカルボキシメチルセルロースからなる群から選ばれる1種又は2種以上であることを特徴とする請求の範囲第1項又は第2項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。
- 15 4. 塩基性薬物がフリー体であることを特徴とする請求の範囲第1項～第3項のいずれかに記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。
5. 塩基性薬物が局所麻酔剤であることを特徴とする請求の範囲第4項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。
6. 塩基性薬物が局所麻酔剤及び血管収縮剤であることを特徴とする請求の範囲第4項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。
20
7. 局所麻酔剤がリドカイン、血管収縮剤がエピネフリンであることを特徴とする請求の範囲第6項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。
8. リドカインとエピネフリンとの重量比が1000：1～2：1である
25 ことを特徴とする請求の範囲第7項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。

9. リドカインの配合量が1重量%～20重量%、エピネフリンの配合量が0.001重量%～0.5重量%であることを特徴とする請求の範囲第7項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。

10. 抗酸化剤をさらに含有することを特徴とする請求の範囲第7項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。

11. 抗酸化剤がピロ亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム及び硫酸オキシキノリンからなる群から選ばれる1種又は2種以上であることを特徴とする請求の範囲第10項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。

10 12. 抗酸化剤の配合量が0.001重量%～1.0重量%であることを特徴とする請求の範囲第10項又は第11項記載のイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物。

15 13. ドナー電極と、リファレンス電極と、ドナー電極及びリファレンス電極にそれぞれ電氣的に接合された電源装置とからなり、電源装置から出力される電流が直流、パルス直流及びパルス脱分極直流のうちの少なくとも一つであって、電流量が0.25～5.00mA・min/cm²であることを特徴とするイオントフォレーシス装置。

1 / 1

図 1





図 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/06241

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ A61K9/70, A61K47/30, A61K47/10, A61K47/42, A61N1/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ A61K9/70, A61K47/30, A61K47/10, A61K47/42, A61N1/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 9-286891, A (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.),	1-9
Y	04 November, 1997 (04.11.97) (Family: none)	10-12
Y	US, 3966905, A (Barnes-Hind Pharmaceuticals, Inc.), 29 June, 1976 (29.06.76) & JP, 50-031023, A & GB, 1430565, A & FR, 2231377, A1 & DE, 2422760, A	10-12
Y	Nippon Yakkyokukakata Kaisetsusho Henshu Iinkai ed. "Dai 13 kai Kaisei Nippon Yakkyokukata Kaisetsusho, Dai 1 bu Iyaku hin Kakujo ['A'-gyo]~['Sa'-gyo]" 10 July, 1996 (10. 07. 96), Hirokawa Shoten, p.335-343	10-12

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing
date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
cited to establish the publication date of another citation or other
special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
means

"P" document published prior to the international filing date but later
than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or
priority date and not in conflict with the application but cited to
understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered to involve an inventive step when the document is
combined with one or more other such documents, such
combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 January, 2000 (25.01.00)

Date of mailing of the international search report
08 February, 2000 (08.02.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/06241

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Claims 1-12 pertain to a pressure-sensitive adhesive gel composition for iontophoresis, while claim 13 pertains to an iontophoresis apparatus.

In claim 13, there is no statement concerning the pressure-sensitive adhesive gel composition which is the subject matter of claims 1-12 and claim 13 and are considered to be the same or corresponding special technical features.

Therefore, this international application contains two inventions.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

請求の範囲 1-12

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A61K9/70, A61K47/30, A61K47/10, A61K47/42, A61N1/30

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A61K9/70, A61K47/30, A61K47/10, A61K47/42, A61N1/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 9-286891, A (久光製薬株式会社) 4. 11月. 1997 (04. 11. 97) (ファミリーなし)	1-9 10-12
Y	US, 3966905, A (Barnes-Hind Pharmaceuticals, Inc.) 29. 6月. 1976 (29. 06. 76) & JP, 50-031023, A & GB, 1430565, A & FR, 2231377, A1 & DE, 2422760, A	10-12
Y	日本薬局方解説書編集委員会編「第十三改正日本薬局方解説書 第 一部医薬品各条【あ行】～【さ行】」10. 7月. 1996 (10. 07. 96) 廣川書店 p. 335-343	10-12

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 01. 00

国際調査報告の発送日

08.02.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

富永 保

4P

2939

電話番号 03-3581-1101 内線 3490

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)

法第 8 条第 3 項 (PCT 17 条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であって PCT 規則 6.4(a) の第 2 文及び第 3 文の規定に従って記載されていない。

第 II 欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第 1 ページの 3 の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1 - 12 はイオントフォレーシス用粘着ゲル組成物に係る発明であり、請求の範囲 13 はイオントフォレーシス装置に係る発明である。

請求の範囲 13 には、請求の範囲 1 - 12 に係る発明の粘着ゲル組成物に関する記載はなく、請求の範囲 1 - 12 と請求の範囲 13 には、同一又は対応する特別な技術的特徴と考えられる共通の事項は存在しない。

したがって、この国際出願には二の発明がある。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

請求の範囲 1 - 12

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。